



«01» апреля 2024 года

Инструкция по применению и комплектации краски

Наименование	Артикул производителя	Артикул ЛМ	Пропорция смешивания
Краска черная, 5л	C006327 (497/0520)	TOP6327AB	3 части C006327 (497/0520) и 1 часть C006150 (045/7009) по Объему
Отвердитель, 5л	C006150 (045/7009)	TOP6150A	100.0 частей C006327 (497/0520) и 24 части C006150 (045/7009) по Весу Жизнеспособность - 2 часа при 25°C
Разбавитель, 5л		TOP6155A	
Краска желтая, 5л	C006469 (539/H101)	TOP6469A	2 части C006469 (539/H101) и 1 часть C006150 (045/7009) по Объему
Отвердитель, 5л	C006150 (045/7009)	TOP6150A	100.0 частей C006469 (539/H101) и 41 часть C006150 (045/7009) по Весу Жизнеспособность - 4 часа при 25°C
Разбавитель, 5л		TOP6155A	
Грунт, 5л	C006362 (510/H123)	PRI6362A	части C006362 (510/H123) и 1 часть C006143 (045/0268) по Объему
Отвердитель, 5л	-	PRI6143A	100.0 частей C006362 (510/H123) и 21 часть C006143 (045/0268) по Весу
Разбавитель, 5л		PRI6154A	

Приложение:

- *TDS_C006327_2K Black Semigloss Topcoat 497-0520_RUS*
- *TDS_C006469_JCB 2K Yellow Topcoat 539-101_RUS*
- *TDS_C006362_Light Buff K3 2K Epoxy Primer_510-H123_RUS*