

Сектор: с/х и строительная техника

**C006327**

Предыдущий код 497/0520



## Техническая спецификация

### BeckryACE Topcoat TRS 1200 JCB Black

Высокоэффективная двухкомпонентная полуглянцевая полиуретановая эмаль, разработанная для удовлетворения современных требований на рынке сельскохозяйственной и строительной техники и оборудования.

**Цвет:** Черный  
**Блеск:** 37 - 42 единицы, угол 60°

#### Состав:

**Связующее:** Акриловая смола  
**Пигмент:** Неорганические и органические  
**Растворители:** Эфиры  
**Плотность:** 1.37 ± 0.05 кг/л Основа  
1.00 ± 0.05 кг/л Отвердитель  
1.28 ± 0.05 кг/л Смесь  
**Сухой остаток по массе:** 68 ± 2% Основа  
50 ± 2% Отвердитель  
64 ± 2% Смесь  
**Сухое остаток по объему:** 53 ± 2% Основа  
43 ± 2% Отвердитель  
51 ± 2% Смесь

**Летучие органические соединения:** 420 г/л

**Соотношение смешивания:** 3 части C006327 (497/0520) и 1 часть C006150 (045/7009) по Объему  
100.0 частей C006327 (497/0520) и 24 части C006150 (045/7009) по Весу  
**Жизнеспособность:** 2 часа при 20°C

#### Рекомендуемые параметры нанесения

**Толщина сухой пленки:** 30 - 50 микрон  
**Толщина мокрой пленки:** 59 - 99 микрон (расчетная)  
**Теоретич. расход:** 12.6 м<sup>2</sup> /литр при 40 микронах сухой пленки (505 м<sup>2</sup> /литр при 1 микроне сухой пленки).  
Рассчитывается без учета потерь.  
**Подложка:** Разное  
**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть загрунтована подходящим грунтом, например, 2К эпоксидный или полиуретановый грунт. До нанесения покрытия поверхность должна быть сухой и очищенной от всех загрязнений, таких как жир, масло, пыль и др.

**Метод нанесения:** Комбинированное (airmix) Безвоздушное  
**Вязкость:** (airless)  
Готова к использованию  
**Метод нанесения 2:** Пневматическое  
**Вязкость** 28-30 секунд DIN4 при 20°C  
**Разбавитель:** C006155 (046/0309)  
**Очиститель:** C006203 (400/0090)

**Примечание:** Рекомендуется применение специализированного оборудования для 2К систем.

**Отверждение**

**Сушка** - Выдержка: 10 минут при 20°C  
- Отверждение: 30 минут при 80°C

Информация, касающаяся параметров нанесения и отверждения, может значительно отличаться на различных предприятиях. Для получения информации касательно определенных условий на вашем предприятии свяжитесь с техническим департаментом Beckers.

**Данные о безопасности:** Всегда следуйте инструкциям на контейнере и ознакомьтесь с информацией из Листа данных безопасности до использования.

**Условия хранения:** Продукт должен храниться при температуре от 0 до 30°C. Не допускается прямое воздействие солнечных лучей.

**Срок хранения:** 12 месяцев в закрытом контейнере.

**Температура вспышки:** 32°C ASTM D 93.

**Издательство:** Beckers Group  
Becker Industrial Coatings Ltd.  
Goodlass Road  
Speke  
Liverpool L24 9HJ  
Tel: +44 (0) 151 448 1010  
Fax: +44 (0) 151 448 2589

Название продукта: C006327