

Сектор: с/х и строительная техника

**C006469**

Предыдущий код 539/H101



## Техническая спецификация

### JCB Yellow Full Gloss 2K PU Topcoat TRS 1200

Высокоэффективная глянцевая двухкомпонентная полиуретановая эмаль, разработанная для удовлетворения современных требований на рынке грузовой и строительной техники.

Цвет: JCB Желтый  
Блеск: более 85 единиц, угол 60°

#### Состав:

Связующее: Акриловая смола  
Пигмент: Неорганические и органические  
Растворители: Эфиры  
Плотность: 1.21 ± 0.03 кг/л Основа  
1.00 ± 0.02 кг/л Отвердитель  
1.14 ± 0.03 кг/л Смесь

Сухой остаток по массе: 67 ± 2% Основа  
50 ± 2% Отвердитель  
62 ± 2% Смесь

Сухое остаток по объему: 55 ± 2% Основа  
43 ± 2 % Отвердитель  
51 ± 2% Смесь

Летучие органич. соед.: 420 г/л

Соотношение смешивания: 2 части C006469 (539/H101) и 1 часть C006150 (045/7009) по Объему  
100.0 частей C006469 (539/H101) и 41 часть C006150 (045/7009) по Весу  
Жизнеспособность: 4 часа при 25°C

#### Рекомендуемые параметры нанесения

Толщина сухой пленки: 40 - 60 микрон  
Толщина мокрой пленки: 78 - 118 микрон

Теоретич. расход: 12.8 м<sup>2</sup> /литр при 40 микронах сухой пленки (510 м<sup>2</sup> /литр при 1 микроне сухой пленки).  
Рассчитывается без учета потерь.

Подложка: Разное

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть загрунтована подходящим грунтом, например, 2K эпоксидный или полиуретановый грунт. До нанесения покрытия поверхность должна быть сухой и очищенной от всех загрязнений, таких как жир, масло, пыль и др.

**Метод нанесения:** Комбинированное (airmix) Безвоздушное (airless)  
**Вязкость:** Готова к использованию  
**Метод нанесения 2:** Пневматическое  
**Вязкость** 23-30 секунд DIN4 при 20°C  
**Разбавитель:** C006155 (046/0309)  
**Очиститель:** C006203 (400/0090)

**Примечание:** Рекомендуется применение специализированного оборудования для 2K систем.

**Отверждение**

**Сушка** - Выдержка: 10 минут при 20°C  
- Отверждение: 30 минут при 80°C

Информация, касающаяся параметров нанесения и отверждения, может значительно отличаться на различных предприятиях. Для получения информации касательно определенных условий на вашем предприятии свяжитесь с техническим департаментом Beckers.

**Данные о безопасности:** Всегда следуйте инструкциям на контейнере и ознакомьтесь с информацией из Листа данных безопасности до использования.

**Условия хранения:** Продукт должен храниться при температуре от 0 до 30°C. Не допускается прямое воздействие солнечных лучей.

**Срок хранения:** 12 месяцев в закрытом контейнере.

**Температура вспышки:** 32°C ASTM D 93.

**Издательство:** Beckers Group  
Becker Industrial Coatings Ltd.  
Goodlass Road  
Speke  
Liverpool L24 9HJ  
Tel: +44 (0) 151 448 1010  
Fax: +44 (0) 151 448 2589

Название продукта: C006469